

二液型エポキシ樹脂塗料（溶剤型）

# アイコート ET

プライマー兼用タイプ

（一社）日本塗料工業会登録	
登録番号	I16003
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp/

密着性、耐水性、耐油性、耐摩耗性に優れた二液タイプのエポキシ塗料です。手軽にローラー、刷毛等を用いて塗装ができ耐久性に優れ経済的です。



塗布方法



ローラー



刷毛

性能



耐久性



耐摩耗性



耐油性

セット内容

内容量：15kg  
配合比：4：1  
標準塗布量：0.2kg/m<sup>2</sup>  
塗布面積：70～80m<sup>2</sup>

❗ 他社の塗床材への塗り重ねの場合はご相談ください。

## 施工手順

準備するもの  手袋  マスク  空缶  計量器  攪拌機  テープ  刷毛  ローラー

### 1. 前処理



水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。

### 2. 攪拌



・A液（主剤）B液（硬化剤）を重量比**4：1**の割合で約1～2分間攪拌機で混合してください。

### 3. 塗布



・塗布しにくい箇所を先に刷毛にて塗布してください。次に、ローラーを用いて**薄く均等**に塗布してください。  
\*ローラーは中毛を使用してください。

#### 塗装上の注意事項

- \* 新しいコンクリート面・モルタル面に塗布する場合は、施工後3週間以上養生して十分に床面が乾燥していることを確認の上、表面のコンクリート垢（レイトンス）をポリッシャー等にて除去・清掃してから塗布してください。
- \* アイコートETを使用する際は、有機溶剤用マスクを着用し換気に気を付けてください。
- \* 主剤（A液）：硬化剤（B液）を正確に計測（重量比）し、攪拌機などで十分に混合してください。攪拌不良は硬化不良の原因になります。
- \* 混合塗料は、可使用時間内（気温20度70分以内）に使い切ってください。
- \* 既存塗料の塗り重ね塗装の場合は、既存塗料と合わない場合がありますので事前にテストを行ってください。
- \* 施工後直ちに、使用道具を洗浄（シンナー等）してください。
- \* 皮膚に付着した場合は、付着物を素早く拭き取り、水、石鹸水等にて十分に洗い落としてください。
- \* 火気のある場所等での使用は避けてください。
- \* 気温が5度以下での施工はしないでください。

床補修からアイコート施工まで お気軽にご相談ください。

株式会社 **イチネンケミカルズ**